



ESMALTE POLIURETANO ALTAS PRESTACIONES

2C SATINADO

REV 1/ DICIEMBRE 2023

DESCRIPCIÓN

Elaborado con resinas alquídicas, es la elección ideal cuando buscas una calidad excepcional en tus proyectos de pintura. Ofrece un brillo excepcional y una buena capacidad de cubrición, lo que lo convierte en la elección preferida para trabajos que exigen resultados de alta calidad.

DATOS TÉCNICOS

NATURALEZA	Alquídica
ACABADO	Satinado
COLOR	Blanco, gris (RAL 7004), rojo (RAL 3011), azul (RAL 5015), verde (RAL 6001)
DENSIDAD	1,30 Kg/lt base. 1,19 kg/lt mezcla.
RENDIMIENTO	10-11 m ² /litro según soporte
SECADO	6 - 8 horas.
REPINTADO	12 horas min. 48 horas max.
METODOS DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo, pistola
DILUCIÓN	Disolvente
COV	Cat. A/a, límite 2010: 500g/l. Cont. máx. COV: 436g/l.
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Mín. 5° C - Máx. 40° C.
PRESENTACIÓN	8 litros + 4 litros catalizador, 2 litros + 1 litro catalizador

CAMPOS DE APLICACIÓN

Por sus propiedades esta recomendado en interiores y exteriores, para la protección de todo tipo de soportes metálicos o de madera.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secado y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes. Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas, en superficies nuevas es necesaria una primera mano de Imprimación.

La primera mano se aplicará diluyendo un 15-25% con disolvente, para las manos posteriores un 5-15%.

PRECAUCIONES

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un sistema de extracción. Utilizar mascarilla, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación. Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto. Preservar el producto de temperaturas bajo cero.